















BL-Profil-Übersicht

VSH-Profile

Rundprofil 13 x 115 mm	Nr. 26	
Rundprofil 15 x 112 mm	Nr. 26	
Steilfas 15 x 112	Nr. 12	
Steilfas 15 x 136 mm	Nr. 12	
Steilfas 18 x 136 mm	Nr. 12	
Normalfas 13 x 90 mm	Nr. 11	
Normalfas 18 x 136 mm	Nr. 11	
Breitfalz Nr. 6 (Föhre) 13 x 90 mm	Nr. 22	
Breitfalz Nr. 60 13 x 90/115 mm	Nr. 21	
Breitfalz Nr. 80 15 x 112 mm	Nr. 21	
Breitfalz Nr. 100 15 x 136 mm	Nr. 21	
Breitfalz Nr. 100 18 x 112/136 mm	Nr. 21	
Breitfalz Nr. 100 20 x 112 mm	Nr. 21	

Breitfalz-Kralleprofil
17 x 136 mm

Nr. 51




Chaletschalung mit Fase
20 x 136 mm

Nr. 72



Bodenriemen
20 x 112 mm

Nr. 41



Bodenriemen
27 x 112 mm

Nr. 41



Garagentorschalung
20 x 90 mm

Nr. 100



Parallelbretter
13 x 93 / 18 x 118 mm

Nr. 61



Balkonboden (sib. Lärche)
27 x 118 mm



Stülpchalung
konisch
27-14 x 132 mm


Rhomboid
(15, 20, 30 °)

Deckleisten
schalung
20 x 195 mm



Deckleisten aufliegend



Deckleisten T-förmig



Profil Rhombo 21/27
mittengespalten
21/27 x 80 mm



Qualitätsbeschreibung Nord. Fichte

- Qualität **A** Gesund- und kleinastig, ohne Ausfalläste, blank und rissfrei. Kleine, einseitig verwachsene Aeste, leichter Buchs, vereinzelt vorkommende Markstreifen, Herzrisse die nicht zur Oberfläche durchgehen, Natur-Flickäste sowie kleine Harzgallen und Endrisse sind toleriert.
- Qualität **B** Grössere Anzahl grober, verwachsener Aeste, Flickäste, vereinzelt schwarze Aeste, Buchs, Markstreifen, Harzgallen, mässig rotstreifiges Holz, Endrisse, leichte Hobelfehler, leichte Kantenfehler.
- Qualität **C** Hobelfehler, durchgehende Trockenrisse, Farbfehler, ausgefallene Aeste nicht geflickt.
- Qualität **A/B** Im Prinzip gesundastig mit kleineren und grösseren verwachsenen Aesten. Vereinzelt schwarze Aeste und Queräste sind toleriert. Blank. Vereinzelt Natur-Flickäste. Kleine und mittlere Harzgallen. Kleine Endrisse und Kantenfehler. Vereinzelt vorkommende Markstreifen und leichter Buchs; Herzrisse, die nicht zur Oberfläche durchgehen. Mässig rotstreifig.
- Qualität **B/C** Leichte Hobelfehler; kürzere, durchgehende Trockenrisse. Ausgefallene Kantenäste nicht geflickt. Durchfalläste auf der Fläche geflickt, Farbfehler und sonstige Mängel, die das Gesamtbild nicht stören.